

Epifanes chit de finisare

Chit de finisare monocomponent, aplicabil cu spatula

**DESCRIERE PRODUS**

Chit tradițional monocomponent, aplicabil cu spatula, cu structură fină, destinat nivelării imperfecțiunilor mici. Prezintă șlefuitabilitate excelentă, permițând obținerea unei suprafețe netede înainte de aplicarea straturilor de finisaj.

Domeniu de utilizare:

Pentru utilizare deasupra liniei de plutire. Destinat umplerii imperfecțiunilor mici în sisteme de vopsire monocomponente, pe lemn și oțel, în combinație cu un grund monocomponent. De asemenea, este adecvat pentru nivelarea imperfecțiunilor minore (după șlefuire) ale straturilor de vopsea existente.

INFORMAȚII PRODUS

Tip	Uscare la aer
Bază	Rășină alchidică
Culoare	Bej
Densitate la 20°C	1,83 kg/dm ³
Conținut de solide	50 ± 2 % vol.
Ambalare	225 ml (tub) – 900 g
Termen de valabilitate	3 ani, în ambalaj original, sigilat, depozitat într-un spațiu uscat, la temperaturi cuprinse între 5–25°C. După fiecare utilizare, reasigurați folia de protecție peste chit pentru a preveni uscarea acestuia.
Grosimea stratului	Aplicați doar în straturi subțiri. Grosime maximă: 1 mm per strat. În cazul umplerilor mai adânci, aplicați în mai multe straturi succesive. Șlefuiți fiecare strat de chit cu hârtie abrazivă uscată P280.
Uneltă de aplicare	Spatulă curată pentru chituit.

Țimp de uscare (strat de 1mm)

Temperatură	12°C	20°C	28°C
Șlefuitabil	36 ore	24 ore	18 ore
Reaplicabil	36 ore	24 ore	18 ore

Toate suprafețele trebuie să fie uscate și curate.

Contaminanții precum uleiurile, grăsimile sau alte reziduuri pot împiedica aderența chitului pe suprafață.

APLICARE**Condiții în timpul aplicării**

Temperatură minim 12°C – maxim 30°C
 Umiditate relativă a aerului minim 50% – maxim 85%



EpixMarine
 Adresa: Str. Aurora, nr. 4, CONSTANTA
 Telefon: 0341 442 442
 Email: contact@epixmarine.ro
 Site: www.epixmarine.ro



Nu aplicați *umed pe umed*. Diferența de temperatură dintre suprafață și chit trebuie să fie minimă. Temperatura suprafeței trebuie să fie cu minimum 3°C peste punctul de rouă.

Grunduri compatibile

- | | |
|-------------|---|
| Lemn | <ul style="list-style-type: none"> • Grund marin multifuncțional Epifanes • Grund pentru lemn Epifanes |
| Oțel | <ul style="list-style-type: none"> • Grund marin multifuncțional Epifanes • Grund pentru metal Epifanes |

Observație suplimentară:

Șlefuiți fiecare strat de grund cu **P180–220** înainte de aplicarea chitului.

Reaplicabilitate	Chitul poate fi reacoperit cu: <ul style="list-style-type: none"> • Vopsea monouretnică pentru yacht Epifanes • Email pentru yacht Epifanes • Vopsea Nautiforte pentru yacht Epifanes • Finisaj satinat Epifanes
-------------------------	---

RECOMANDĂRI IMPORTANTE

Pentru a evita absorbția umidității și apariția zonelor mate cauzate de „afundarea” straturilor finale în chit, șlefuiți chitul Epifanes Combi Filler după uscare cu P280 (uscat) și aplicați un strat de finisaj diluat 15–20%, înainte de aplicarea straturilor finale complete.

SIGURANȚĂ

Utilizatorul acestui produs trebuie să respecte toate legile și reglementările naționale privind sănătatea, siguranța și protecția mediului. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate (MSDS) a produsului.

RESPONSABILITATE

Deși informațiile și recomandările din această fișă tehnică se bazează pe cercetări proprii și experiență practică și sunt considerate fiabile, producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru performanțele sau rezultatele obținute prin utilizarea acestui produs. Ineficiența sau alte consecințe neintenționate pot apărea din cauza condițiilor meteorologice, a prezenței altor materiale sau a modului de pregătire, utilizare ori aplicare, factori care se află în afara controlului W. Heeren & Zoon BV. Toate riscurile sunt asumate de utilizator.

Excluderea garanțiilor:

Vânzătorul nu oferă garanții explicite. Garanțiile implicite de vandabilitate și de adecvare pentru un anumit scop sunt excluse. În cazul în care o garanție este impusă de lege, singurul remediu al cumpărătorului este înlocuirea produsului defect. Nu este disponibil niciun alt remediu, inclusiv, dar fără a se limita la, daune incidentale sau indirecte.