

Epifanes lac cu uscare rapidă

Lac cu uscare rapidă, nuanțat teak, luciu semi-mat, cu filtru UV



DESCRIERE PRODUS

Lac alternativ monocomponent cu uscare rapidă, nuanțat teak, cu luciu semi-mat. Asigură o aderență foarte bună pe toate tipurile de lemn, inclusiv pe tec. Șlefuirea între straturi nu este absolut necesară, cu condiția ca aplicarea stratului următor să se facă în interval de maximum 72 de ore. Epifanes Rapidcoat este potrivit pentru aplicare peste orice alt tip de lac, indiferent de producător.

Oferă un aspect cald lemnului de tec și maschează diferențele de culoare ale substratului.

Domeniu de utilizare: Toate componentele și obiectele din lemn situate deasupra liniei de plutire. Lacul este adecvat atât pentru utilizare la interior, cât și la exterior. De asemenea, este potrivit ca lac de bază cu uscare rapidă pentru impregnare, înainte de finisarea cu lac transparent sau lac de finisare pentru lemn, lucios sau mat.



INFORMAȚII PRODUS

| | |
|------------------------------------|--|
| Tip | Uscare oxidativă |
| Bază | Rășină uretanică |
| Luciu | Semi-mat (aprox. 75%) |
| Culoare | Teak transparent |
| Densitate la 20°C | 0,890 g/cm ³ |
| Vâscozitate | 25 secunde, cupă ISO 4 mm |
| Conținut de solide | 40 ± 2 vol. % |
| Nivel VOC | 506 g/l |
| Ambalare | 750 ml |
| Termen de valabilitate | 3 ani în ambalajul original sigilat, depozitat la temperaturi cuprinse între 5–30°C |
| Grosime recomandată a peliculei | 60–70 μm umed = 25–30 μm uscat |
| Diluant pentru aplicare cu pensula | Epifanes Brushthinner pentru Vopsea & Lac sau spirt de calitate superioară |
| Diluant pentru pulverizare | Epifanes Spraythinner pentru Vopsea & Lac sau alcool denaturat |
| Diluare – general | Raportul de diluare depinde de temperatura produsului și de condițiile de lucru. Evitați diluarea excesivă. Pentru rapoarte de diluare, consultați sistemele de lacuri Epifanes. |

Temp de uscare 10°C. 15°C. 20°C. 25°C.

| | | | | |
|----------------|--------|---------|-------|-----------|
| Uscare la praf | 2 ore | 1,5 ore | 1 oră | 45 minute |
| Reaplicabil | 10 ore | 8 ore | 6 ore | 4 ore |

Tempii de uscare menționați mai sus sunt orientativi și se aplică la o umiditate relativă a aerului de 65% și o grosime a peliculei uscate de 30 μm. Uscarea depinde, de asemenea, de ventilație și de grosimea peliculei aplicate în stare umedă. O grosime mai mare a peliculei umede și/sau o ventilație insuficientă vor conduce la timpi de uscare mai îndelungați. În special suprafețele orizontale pot necesita un timp mai mare de uscare din cauza grosimii ridicate a peliculei umede. Acordați fiecărui strat de lac suficient timp pentru uscare.

Substrat

| | |
|-----------------|--|
| Sistem nou | Degresați lemnul cu Epifanes Cleaning Solvent și șlefuiți lemnul netratat cu granulație P180. După șlefuire, degresați din nou suprafața. Pe lemnul netratat se recomandă aplicarea unui prim strat de Epifanes Rapidclear pentru neutralizarea eventualelor diferențe de culoare cauzate de capacitatea diferită de absorbție a lemnului. Diluarea nu este necesară. Aplicați ulterior atâtea straturi de Epifanes Rapidcoat câte sunt necesare pentru a obține culoarea dorită. După obținerea culorii finale, treceți la Epifanes Rapidclear și aplicați minimum două straturi. |
| Sistem existent | Curățați și degresați sistemul de lac existent și șlefuiți cu granulație P240. Aplicați minimum 2 straturi de Epifanes Rapidcoat. |

SIGURANȚĂ

Utilizatorul acestui produs trebuie să respecte toate legile și reglementările naționale privind sănătatea, siguranța și protecția mediului. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate (MSDS) a produsului.

Deși informațiile și recomandările din această fișă tehnică se bazează pe cercetări proprii și experiență practică și sunt considerate fiabile, producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru performanțele sau rezultatele obținute. Toate riscurile asociate utilizării produsului sunt asumate de către utilizator.

Excluderea garanțiilor:

Nu se acordă garanții explicite. Garanțiile implicite de vandabilitate și de adecvare pentru un anumit scop sunt excluse. Singurul remediu disponibil este înlocuirea produsului defect.