

**Epifanes baiț teak și mahon**

Baiț colorant de impregnare pentru lemn

**DESCRIERE PRODUS**

Baiț colorant cu uscare rapidă, în nuanțe de mahon sau teak, care asigură o colorare profundă a lemnului netratat. Este ideal pentru conferirea unei culori calde lemnului (decolorat) și/sau pentru mascarea petelor de culoare neuniformă ale lemnului, înainte de aplicarea lacurilor Epifanes monocomponente sau bicomponente.

**Domeniu de utilizare:** Pentru utilizare la interior și exterior, deasupra liniei de plutire, pe lemn masiv netratat (meranti, mahon, pin Oregon, teak, iroko) și pe placaj. Poate fi utilizat, de asemenea, ca intensificator de culoare în aproape toate lacurile transparente Epifanes monocomponente și bicomponente și/sau în rășini epoxidice.

**INFORMAȚII PRODUS**

Tip	Uscare oxidativă
Bază	Pigmenți colorați în solvent
Luciu	Nu este aplicabil
Culoare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baiț mahon Epifanes: culoare mahon cald</li> <li>Baiț teak Epifanes: culoare teak auriu</li> </ul>
Densitate la 20°C	0,90 g/cm <sup>3</sup>
Vâscozitate	10 secunde, cupă DIN 4 mm
Conținut de solide	2 % vol.
Nivel VOC	876 g/l
Ambalare	500 ml
Termen de valabilitate	3 ani în ambalajul original sigilat, depozitat la temperaturi cuprinse între 5–30°C
Grosime recomandată a peliculei	Nu este aplicabil
Diluant pentru aplicare cu pensula	Nu se diluează
Diluant pentru pulverizare	Epifanes Spraythinner pentru Vopsea & Lac sau alcool denaturat
Diluare – general	Nu este aplicabil

Tip de uscare	10°C.	15°C.	20°C.	25°C.
Uscare la praf	2 ore	1 oră	30 minute	20 minute
Reaplicabil	6 ore	4 ore	2 ore	1 oră

<b>UNELTE DE APLICARE</b>	Cârpă fără scame, trafalet din spumă, pensulă din spumă sau pensulă lată, moale, cu fir lung.
<b>RECOMANDĂRI DE APLICARE</b>	Agitați bine produsul înainte de utilizare. Nu suprapensați prin pensulare excesivă. Nu aplicați strat peste strat umed. Aplicați doar straturi subțiri și evitați aplicarea în lumina directă a soarelui sau în condiții de vânt puternic. În aceste condiții are loc o evaporare rapidă a solvenților, care reduce distribuția uniformă a pigmentilor și poate provoca colorări neuniforme sau pete.
<b>Substrat</b>	Lemn netratat, uscat, degresat și șlefuit cu granulație P180–220. Conținutul de umiditate al lemnului trebuie să fie mai mic de 15%.

## APLICARE

### Condiții în timpul aplicării

<b>Temperatură</b>	<b>minim 8°C – maxim 30°C</b>
<b>Umiditate relativă a aerului</b>	<b>minim 50% – maxim 85%</b>

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Aplicați în cantități mici, în direcția fibrei lemnului. În funcție de intensitatea dorită a culorii, se pot aplica până la 3 straturi. Acordați fiecărui strat de baie Epifanes un timp de uscare de 2 ore (la 18°C). Șlefuirea baițului nu este necesară. Evitați scurgerile și stropirea. Dacă este necesar, îndepărtați imediat scurgerile cu Epifanes Brushthinner pentru Vopsea & Lac.

### UTILIZARE ÎN LACURI:

Dacă se dorește, baițul Epifanes Teak și Mahogany poate fi adăugat în proporție de până la 10% în toate lacurile Epifanes monocomponente și bicomponente, obținându-se astfel un lac nuanțat mahon sau teak, care maschează petele de culoare ale lemnului și/sau intensifică nuanța caldă a acestuia. Aplicarea mai multor straturi nuanțate va intensifica culoarea finală. După obținerea nuanței dorite, sistemul de lacuire se finalizează fără utilizarea suplimentară a baițului Epifanes. Este, de asemenea, adecvat pentru adăugare în rășina epoxidică West System, pentru obținerea unei rășini epoxidice colorate mahon sau teak.

### LIMITĂRI PRIVIND UTILIZAREA ÎN LACURI:

- Nu aplicați baițul Epifanes Teak și Mahogany peste lacuri.
- Nu utilizați în combinație cu Epifanes Rubbed Effect Low VOC (Epifanes Aqua Marine).

<b>Randament teoretic</b>	<b>20 m<sup>2</sup>/litru per strat</b>
<b>Randament practic</b>	<b>Depinde de starea substratului, pierderile de material cauzate de tehnica de aplicare, rata de absorbție a lemnului și alte condiții din timpul aplicării.</b>

### REAPLICABILITATE – SISTEME MONOCOMPONENTE

- Lac transparent
- Lac cu uscare rapidă, luciu semi-mat
- Lac de finisare pentru lemn, lucios
- Lac cu uscare rapidă, nuanțat teak

- Lac de finisare pentru lemn, mat
- Lac cu efect satinat
- Lac cu efect satinat, conținut redus de VOC

**REAPLICABILITATE – SISTEME  
BICOMPONENTE**

- Lac poliuretanic transparent, lucios
- Lac PP Extra
- Lac poliuretanic transparent, satinat

**PROTECȚIA PERSONALĂ:**

Baițul Epifanes Teak și Mahogany are o vâscozitate foarte scăzută, ceea ce poate provoca ușor scurgeri și stropiri. Purtați întotdeauna mănuși de protecție și protecție pentru față.

**SIGURANȚĂ**

Utilizatorul acestui produs trebuie să respecte toate legile și reglementările naționale privind sănătatea, siguranța și protecția mediului. Pentru informații suplimentare privind sănătatea și siguranța, consultați Fișa cu Date de Securitate (MSDS) a produsului.

Deși informațiile și recomandările din această fișă tehnică se bazează pe cercetări proprii și experiență practică și sunt considerate fiabile, producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru performanțele sau rezultatele obținute prin utilizarea acestui produs. Ineficiența sau alte consecințe neintenționate pot apărea din cauza factorilor precum condițiile meteorologice, prezența altor materiale sau modul de pregătire, utilizare ori aplicare, factori care se află în afara controlului W. Heeren & Zoon BV. Toate riscurile sunt asumate de utilizator.

**Excluderea garanțiilor:**

Vânzătorul nu oferă garanții explicite. Garanțiile implicite de vandabilitate și de adecvare pentru un anumit scop sunt excluse. În cazul în care o garanție este impusă de lege, singurul remediu al cumpărătorului este înlocuirea produsului defect. Nu este disponibil niciun alt remediu, inclusiv, dar fără a se limita la, daune incidentale sau indirecte.