Gelshield 200

Osmoză

Grund epoxidic pentru protecție împotriva osmozei

DESCRIEREA PRODUSULUI

Uscare rapida, usor de aplicat, amorsa epoxidica pentru protectia PRFV impotriva osmozei.
* Oferă protecție împotriva osmozei în cinci straturi (250 µm)
* Utilabile până la 5°C
* Uscarea rapida permite aplicarea mai multor straturi intr-o singura zi

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Culoare	YPA212-Green , YPA213-Grey
Finisaj	Mat
Densitate relativă	1.4
Solide în volum	45%
Raport de amestecare	3:1 în volum (după cum este furnizat)
Agent de conversie/prelucrare	YPA214
Termen tipic de valabilitate	2 ani
COV (produs livrat)	464 g/L
Dimensiunea ambalajului	750 ml, 2.5 lt

DATE PRIVIND USCAREA ȘI REACOPERIREA

Uscare

	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Uscat la atingere	4 ore	2 ore	1 oră	30 min
Interval până la imersie	24 ore	18 ore	12 ore	8 ore
Durata de utilizare a amestecului	10 ore	5 ore	3 ore	2 ore

Reacoperire

Temperatura suportului

Produs de reacoperire	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Gelshield 200	10 ore	6 luni	5 ore	6 luni	3 ore	6 luni	2 ore	6 luni
Micron 350	10 ore	24 ore	5 ore	9 ore	3 ore	7 ore	1 oră	5 ore
Micron WA	10 ore	1 luni	5 ore	1 luni	3 ore	1 luni	1 oră	1 luni

Notă: Pentru toate celelalte vopsele antivegetative internaționale, cum ar fi Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polanding Antifouling, Cruiser Premium Plus, Interspeed Extra, Micron Superior, Micron Extra EU, Micron LZ, Micron 77, Navigator, Ultra 300, Boatguard 100, Cruiser 200/250, Trilux 200 și Trilux Hard Antifouling, Uni-Pro 250 utilizează micron 350 ori de acoperire. În cazul în care timpul maxim de acoperire este depășit, nisip cu hârtie de 180-220 grad umed sau uscat.

APLICARE ȘI UTILIZARE

Pregătire	BARE PRFV Spălați cu Super Cleaner, clătiți cu apă proaspătă și permiteți să se usuce. Nisip cu hârtie de 180 de grade (grit). EXCEDENT ANTIFOULED SURFACE Eliminați folosind Interstrip. Spălați-vă cu Super Cleaner, clătiți cu apă proaspătă și permiteți să se usuce. Nisip cu hârtie de 180 de grade (grit).
Metoda	Îndepărtați orice praf de la suprafață. Aplicați numărul necesar de straturi, detaliate în foile de specificații (minimum 250 microni DFT). Pentru ușurință, alternați culorile gri și verde începând și sfârșind cu gri. BILGES: Aplicați numai 2 straturi cu condiția să existe un gelcoat pe interiorul fuselajului. Dacă nu gelcoat, utilizați Gelshield Plus.
Recomandări	Amestecarea amestec sau agitați componentele individuale complet. Adăugați agentul de vindecare la bază, agitați și lăsați timp de 10 minute pentru a permite bulelor să se disperseze. Thinner YTA061 Thinners No.7 Altele pot fi utilizate până la 5°C, dar pentru performanță maximă, temperatura ar trebui să fie peste 10°C.
Aspecte importante	Noile cocă trebuie să fie după vindecare timp de cel puțin 4 săptămâni înainte de aplicarea Gelshield 200. Nu se aplică direct la laminate expuse. Nu se utilizează sub 5°C. Temperatura ambiantă trebuie să fie de minimum 5°C/41°F și maxim 35°C/95°F. Temperatura produsului ar trebui să fie de minimum 10°C și de maximum 35°C. Temperatura substratului ar trebui să fie de minimum 5°C/41°F și de maximum 35°C/95°F.
Compatibilitate / suporturi	PRFV Gelcoats & laminate vindecate. Nu trebuie utilizat pentru niciun produs de ambalaj.
Număr de straturi	5 minimum pensulă (min. 250 µm DFT)

Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul local sau accesați www.yachtpaint.com.

Toate mărcile comerciale menționate în această publicație sunt deținute de grupul de societăți AkzoNobel sau licențiate. © AkzoNobel 2019.

Gelshield 200

Osmoză

Grund epoxidic pentru protecție împotriva osmozei

Randament	(Teoretic) - 9.1 m²/L pe strat cu pensula (Practic) - 8.1 m²/L pe strat cu pensula
Grosime uscată recomandată pe strat	50 µm grosime uscată pe strat cu pensula
Grosime umedă recomandată pe strat	111 µm grosime umedă pe strat cu pensula
Metode de aplicare	Pensulă, roller

INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI SIGURANȚA

Depozitare

INFORMAȚII GENERALE: Expunerea la aer și temperaturi extreme ar trebui evitată. Pentru ca durata totală de valabilitate a Gelshield 200 să fie realizată, asigurați-vă că între utilizare containerul este închis ferm și temperatura este cuprinsă între 5°C/41°F și 35°C/95°F. A nu se lăsa la lumina directă a soarelui. TRANSPORT: Gelshield 200 trebuie ținut în recipiente închise securizat în timpul transportului și depozitării.

Siguranță

GENERALITĂȚI: Citiți secțiunea de siguranță a etichetei pentru informații privind sănătatea și siguranța, disponibilă și din linia noastră de asistență tehnică.eliberare: Nu aruncați conservele sau vopseaua în cursuri de apă, folosiți facilitățile furnizate. Cel mai bine este să permiteți vopselelor să se întărească înainte de eliminare. Rămășițele de Gelshield 200 nu pot fi eliminate prin calea deșeurilor municipale sau aruncate fără autorizație. Eliminarea resturilor trebuie aranjată în consultare cu autoritățile.

NOTE IMPORTANTE

Informațiile furnizate în această fișă nu sunt destinate a fi exhaustive. Orice persoană care utilizează produsul fără a efectua mai întâi anchete scrise suplimentare cu privire la adecvarea produsului în scopul prevăzut face acest lucru pe propriul risc și nu putem accepta nici o responsabilitate pentru performanța produsului sau pentru orice pierdere sau deteriorare (altele decât decesul sau vătămarea personală care rezultă din neglijență) care rezultă din astfel de utilizare. Informațiile conținute în această foaie sunt susceptibile de a modifica din când în când, în lumina experienței și a politicii noastre de dezvoltare continuă a produsului.

Toate mărcile comerciale menționate în această publicație sunt deținute de grupul de societăți AkzoNobel sau licențiate. © AkzoNobel 2019.