Primocon

Grunduri

Grund convențional pentru zonele imersate

DESCRIEREA PRODUSULUI

Se poate folosi sub toate formele de antifouling internaționale sau ca strat de barieră/pescar pe baza unor antifouluri incompatibile sau necunoscute.

* Primocon previne scurgerea de TBT de la un strat antifouling de bază cu condiția să fie aplicat la o grosime minimă a peliculei uscate de 80 microni (minimum 2 straturi de role) și că filmul rămâne intact.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Culoare	YPA984- gri
Finisaj	Mat
Densitate relativă	1.1
Solide în volum	33%
Termen tipic de valabilitate	2 ani
COV (produs livrat)	584 g/L
Dimensiunea ambalajului	750 ml, 2.5 lt, 5 lt

DATE PRIVIND USCAREA ȘI REACOPERIREA

Uscare

	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Uscat la atingere	1.5 ore	1 oră	1 oră	1 oră

Reacoperire

Produs de reacoperire	Temperatura suportului							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Micron 350	6 ore	1 luni	3 ore	1 luni	3 ore	1 luni	3 ore	1 luni
Primocon	3 ore	ext.	3 ore	ext.	3 ore	ext.	3 ore	ext.

Notă: Pentru toate celelalte vopsele antivegetative internaționale, cum ar fi Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Cruiser Premium Plus, Interspeed Extra, Micron 99, Micron Superior, Micron Extra EU, Micron LZ, Navigator, Ultra 300, Boatguard 100, Cruiser 200/250, Trilux 200 și Trilux Hard Antifouling, Uni-Pro 250 folosesc Micron 350 ori peste acoperire. În cazul în care timpul maxim de acoperire a fost depășit, nisipul folosind hârtie de 80-180 grade (grit). Timpii de uscare se referă la perie și aplicare pe role.

APLICARE ȘI UTILIZARE

Pregătire

Spălați toate suprafețele, cu excepția oțelului, cu Super Cleaner. PRFV NECOPERIT. Șlefuiți cu hârtie de granulație 180-220. LEMN/PLACAJ NEACOPERIT. Neteziți cu hârtie de granulație 80-180, apoi 280. Îndepărtați praful cu o perie, prin desprăfuire și ștergere. Dacă ștergeți cu solvent, lăsați să se usuce complet înainte de aplicarea produselor recomandate direct pe lemn (a se vedea sistemul specific). ALUMINIU. Degresați cu solvent sau Super Cleaner. Șlefuiți cu hârtie compatibilă cu aluminiul, granulație 24-120. Granulația mai grosieră optimizează aderența. Curățați și lăsați să se usuce. Aplicați grundul International cât mai curând (în 8 ore), conform sistemului specific. ZINC/OȚEL GALVANIZAT. Degresați cu solvent sau Super Cleaner. Șlefuiți cu granulație 60-120. Curățați și lăsați să se usuce complet. Aplicați grundul International prevăzut pentru sistem. PLUMB. Degresați cu solvent sau Super Cleaner. Șlefuiți cu hârtie de granulație 120 sau curățați cu perie de sârmă acționată electric. Curățați și lăsați să se usuce. Aplicați grundul International prevăzut pentru sistem. OȚEL. Sablați la Sa 2½, aproape de metal alb. Dacă sablarea nu este posibilă, folosiți discuri abrazive de granulație 24-36 pentru a obține o suprafață uniformă, curată și lucioasă, cu profil de ancorare de 50-75 µm. Pe zone mici, folosiți un polizor unghiular. Aplicați ca prim strat Primocon diluat 10-15% cu Thinners No.3. SUPRAFAȚĂ TRATATĂ ANTERIOR CU VOPSEA ANTIVEGETATIVĂ. În stare bună: Îndepărtați materialul desprins, spălați cu apă dulce și lăsați să se usuce. În stare proastă: Îndepărtați stratul cu Interstrip.

Metoda

Dacă este necesară umplerea, utilizați umplutura corespunzătoare după aplicarea primului strat de Primocon. Înainte de vopsire, îndepărtați orice praf cu un șervețel de praf. Aplicați următorul număr de straturi: PRFV - 1, Wood/Plywood - 3, Aluminiu/Alloy/Zinc/Galvanizat Steel/Lead/Steel - 5, Barrier/Shake Sealer - 1.

Recomandări

Amestecare Stir bine înainte de utilizare. Thinner YTA085 Thinners No.3 GTA007.

Cleaner YTA085 Thinners No.3

Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul local sau accesați www.yachtpaint.com.

Toate mărcile comerciale menționate în această publicație sunt deținute de grupul de societăți AkzoNobel sau licențiate. © AkzoNobel 2019.

Primocon

Grunduri

Grund convențional pentru zonele imersate

	Pulverizare airless. Presiune: 211 bar. Dimensiunea duzei: 2180-2680.
Aspecte importante	Nu utilizați sub 5°C. Nu reacoperiți cu produse cu 2 componente. Temperatura ambiantă: între 5°C/41°F și 35°C/95°F. Temperatura produsului: între 5°C/41°F și 35°C/95°F. Temperatura suportului trebuie să fie cu 3°C/5°F peste punctul de rouă și de maximum 35°C/95°F. În anumite condiții de aplicare, grosimea uscată de 40 µm nu se poate atinge într-un singur strat. Pe PRFV, un strat de Primocon este adecvat dacă pelicula uscată are cel puțin 20 µm. Pe alte suporturi, aplicați straturi suplimentare față de numărul indicat pentru a asigura grosimea de protecție. Primocon împiedică levigarea TBT din stratul antivegetativ subiacent la o grosime uscată de 80 µm (minimum 2 straturi cu trafaletul). Am studiat levigarea TBT din vopseaua antivegetativă TBT SPC Superyacht 900 reacoperită cu Primocon conform instrucțiunilor și am constatat că levigarea a fost împiedicată. Metoda utilizată a fost ASTM D5108-90 (2002), metoda standard de determinare a vitezei de eliberare a compușilor organostanici din acoperiri antivegetative în apă de mare.
Compatibilitate / suporturi	Potrivit pentru toate substraturile specificate.
Număr de straturi	1-5 pensulă în funcție de substrat
Randament	(Teoretic) - 8.33 m²/L pe strat (Practic) - 7.4 m²/L pe strat cu pensula
Grosime uscată recomandată pe strat	40 microni uscat
Grosime umedă recomandată pe strat	121 microni umezi
Metode de aplicare	Pulverizare airless, Pensulă, trafalet

INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI SIGURANȚA

Depozitare	INFORMAȚII GENERALE: Expunerea la aer și temperaturi extreme ar trebui evitată. Pentru ca durata totală de valabilitate a Primocon să fie realizată, asigurați-vă că între utilizare recipientul este închis ferm și temperatura este cuprinsă între 5°C/41°F și 35°C/95°F. A nu se lăsa la lumina directă a soarelui. TRANSPORTUL: Primocon trebuie păstrat în recipiente închise securizat în timpul transportului și depozitării.
Siguranță	GENERALITĂȚI: Citiți secțiunea de siguranță a etichetei pentru informații privind sănătatea și siguranța, disponibilă și de pe linia noastră tehnică de asistență. Nu aruncați cutii sau nu vărsați vopsea în cursuri de apă, folosiți facilitățile furnizate. Este cel mai bine să permiteți vopselelor să se întărească înainte de eliminare.ebliografie: Resturile de Primocon nu pot fi eliminate prin calea deșeurilor municipale sau aruncate fără autorizație. Eliminarea resturilor trebuie aranjată în consultare cu autoritățile.
NOTE IMPORTANTE	*Informațiile furnizate în această fișă nu sunt destinate a fi exhaustive. Orice persoană care utilizează produsul fără a efectua mai întâi anchete scrise suplimentare cu privire la adecvarea produsului în scopul prevăzut face acest lucru pe propriul risc și nu putem accepta nici o responsabilitate pentru performanța produsului sau pentru orice pierdere sau deteriorare (altele decât decesul sau vătămarea personală care rezultă din neglijență) care rezultă din astfel de utilizare. Informațiile conținute în această foaie sunt susceptibile de a modifica din când în când, în lumina experienței și a politicii noastre de dezvoltare continuă a produsului.*

Toate mărcile comerciale menționate în această publicație sunt deținute de grupul de societăți AkzoNobel sau licențiate. © AkzoNobel 2019.

Ref:3348 Primocon Data emiterii:12/07/2019