Trilux 33

Vopsea antivegetativă

De înaltă performanță puternic colorate antifouling

DESCRIEREA PRODUSULUI

Reformulat pentru a oferi o protecție îmbunătățită și un alb mai luminos, Trilux 33 este un antifouling de înaltă performanță puternic colorat. Formulat cu Biolux Technology®, formula de lustruire lentă ajută la evitarea acumulării vopselei și oferă protecție eficientă faulting timp de până la 18 luni. Potrivit pentru toate tipurile de construcții, inclusiv aluminiu, Trilux 33 are acum un conținut de COV mai mic, care ajută la reducerea emisiilor de solvenți de mediu.

* Potrivit pentru toate substraturile, inclusiv aluminiu și bronz.
* Potrivit pentru elice și boottops.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Culoare	YBA064-White, YBA065-Navy, YBA067-Black , YBA069-Red, YBA070-Green , YBA071-Blue, YBA072-Grey Not all colours or pack sizes are available in all countries.
Finisaj	Mat
Densitate relativă	1.6
Solide în volum	55%
Termen tipic de valabilitate	2 ani
COV (produs livrat)	390 g/L
Dimensiunea ambalajului	5L, 20L

DATE PRIVIND USCAREA ȘI REACOPERIREA

Uscare

	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Uscat la atingere	2 ore	1.5 ore	1.5 ore	1 oră
Interval până la imersie	24 ore	24 ore	8 ore	6 ore

Notă: Timpul maxim de scufundare este 6 luni la toate temperaturile. Dacă timpul maxim de imersie este depășit, apa de înaltă presiune sau abrada umeda cu hârtie de grad 180-240 înainte de imersie.

Reacoperire

Temperatura suportului

Produs de reacoperire	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Trilux 33	24 ore	ext.	16 ore	ext.	6 ore	ext.	4 ore	ext.

APLICARE ȘI UTILIZARE

Pregătire

REFURBIE MAI MARE Primul strat de Trilux 33 trebuie aplicat întotdeauna pe un sistem de amorsare recomandat. Suprafața de amorsare trebuie să fie uscată și fără contaminanți (ulei, unsoare, sare etc) și supraacoperită cu Trilux 33 în intervalul de acoperire specificat pentru amorsă.

REPAIR și UPGRADING SISTEME APROBATE Degresează suprafața. Curățați întreaga zonă cu spălare controlată de înaltă presiune (3000 psi./211 bar). Reparați zonele corodate cu sistemul de amorsare anticorosiv recomandat (Primocon). PRIMING Toate pregătirile pentru suporturi goale sunt acoperite pe foaia de date corespunzătoare. BARE PRFV Gelshield 200 pentru protecția osmozei sau Primocon. STEEL/IRON Prime cu Interprotect sau Primocon. LEAD Prime cu Interprotect sau Primocon. WOOD Prime cu Interprotect sau Primocon. ALUMINIU/ALLOY Prime cu Interprotect sau Primocon.

Metoda

Asigurați-vă că zona este curată și uscată. Aplicați Trilux 33 în intervalele de acoperire specificate de amorsă. Aplicați un strat de dungă suplimentară în zone de uzură ridicată, cum ar fi chine, cârme, stern și orice margini de conducere. Notă: Timpul maxim până la scufundare este 6 luni. Dacă acoperirea este lăsată pentru mai mult de 6 luni, suprafața trebuie să fie de mare presiune apă proaspătă spălată sau abradă umed utilizând hârtie de grad 180-240 înainte de imersie.

Recomandări

Amestecare bine înainte de utilizare. Thinner Thinner No.3 Thinning Thinning Thinning Thinning Nu este recomandat. Utilizați numai în circumstanțe excepționale. De exemplu, extremele de vreme. Curățător Thinner No.3 Presiunea de pulverizare fără aer: 176-210 bar. Tip Dimensiune: 2180. - Pentru uz profesional NUMAI. Altele Aveți grijă să aplicați toată vopseaua calculată chiar dacă aceasta înseamnă aplicarea unui strat suplimentar. Este important pentru performanță pentru a aplica grosimea corectă. Este important pentru performanță pentru a aplica grosimea corectă.

Vă rugăm să consultați reprezentantul local sau vizitați www.yacht-paint.com pentru informații suplimentare.

Toate mărcile comerciale menționate în această publicație sunt deținute de grupul de societăți AkzoNobel. © AkzoNobel 2022.

Trilux 33

Vopsea antivegetativă

De înaltă performanță puternic colorate antifouling

Aspecte importante	Dacă Trilux 33 este expus pentru orice perioadă de timp, de exemplu pe timpul iernii, trebuie să fie apă dulce de înaltă presiune spălată înainte de a fi scufundată. Temperatura produsului ar trebui să fie de minimum 5°C/41°F și maxim 35°C/95°F. Temperatura ambiantă ar trebui să fie de minimum 5°C/41°F și maxim 35°C/95°F. Temperatura substrat ar trebui să fie de 3°C/5°F peste punctul de rouă și maxim 35°C/95°F.
Compatibilitate / suporturi	Potrivit pentru utilizare pe toate substraturile, inclusiv bronzul și metalele cu pulverizare de zinc și aluminiu. Poate fi aplicat direct peste majoritatea tipurilor de vopsele antivegetative, cu condiția ca acestea să fie în stare solidă Prime non-vopsele antivegetative cu Primocon, Intertuf 203 sau Interprotect. Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea consulta reprezentanților tehnici internaționali.
Număr de straturi	2 prin pulverizare fără aer, 3 prin rolă.
Randament	Cu pensula/trafaletul: (teoretic) - 9.17 m²/L pe strat (Practic) - 8.26 m²/L pe strat Prin pulverizare: (teoretic) - 6.10 m²/L pe strat (Practic) - 3.66 m²/L pe strat
Grosime uscată recomandată pe strat	90 de microni se usucă prin pulverizare, 60 de microni se usucă cu rola.
Grosime umedă recomandată pe strat	164 microni umeziți de spray, 109 microni umeziți de role.
Metode de aplicare	Pulverizare airless, Pensulă, trafalet. Aplicație prin pulverizare este recomandată numai pentru aplicatoare profesionale care au toate echipamentele de siguranță corespunzătoare, inclusiv un scut cu față completă.

INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI SIGURANȚA

Depozitare	INFORMAȚII GENERALE: Expunerea la aer și temperaturi extreme ar trebui evitată. Pentru ca durata totală de valabilitate a Trilux 33 să fie realizată, asigurați-vă că între utilizare containerul este închis ferm și temperatura este cuprinsă între 5°C/41°F și 35°C/95°F. A nu se lăsa la lumina directă a soarelui. TRANSPORTUL: Trilux 33 trebuie ținut în recipiente închise securizat în timpul transportului și depozitării.
Siguranță	GENERALITĂȚI: Conține biocide. Șlefuiți vopselele antivegetative numai umed. Nu șlefuiți uscat și nu îndepărtați prin ardere vopselele antivegetative vechi. Pentru informații privind sănătatea și siguranța, consultați secțiunea relevantă de pe etichetă sau contactați linia de asistență tehnică. ELIMINARE: Nu aruncați recipientele și nu turnați vopseaua în cursuri de apă. Folosiți instalațiile de colectare disponibile. Lăsați, de preferință, vopseaua să se întărească înainte de eliminare. Resturile de Trilux 33 nu pot fi eliminate cu deșeurile municipale sau depozitate fără autorizație. Stabiliți în consultare cu autoritățile modul de eliminare.
NOTE IMPORTANTE	Informațiile furnizate în această fișă nu sunt destinate a fi exhaustive. Orice persoană care utilizează produsul fără a efectua mai întâi anchete scrise suplimentare cu privire la adecvarea produsului în scopul prevăzut face acest lucru pe propriul risc și nu putem accepta nici o responsabilitate pentru performanța produsului sau pentru orice pierdere sau deteriorare (altele decât decesul sau vătămarea personală care rezultă din neglijență) care rezultă din astfel de utilizare. Informațiile conținute în această foaie sunt susceptibile de a modifica din când în când, în lumina experienței și a politicii noastre de dezvoltare continuă a produsului.

Toate mărcile comerciale menționate în această publicație sunt deținute de grupul de societăți AkzoNobel. © AkzoNobel 2022.